



Protetor para madeira de acabamento transparente incolor ou corado, formulado com emulsão alquídica modificada, em fase aquosa. Contém pigmentos orgânicos e inorgânicos.

- Para madeira nova ou previamente tratada (incluindo impregnação por pressão e vácuo).
- Brilho: **Acetinado**
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis: **Incolor, Carvalho, Mogno escuro, Pinho, Teca, Macassar, Wengue, Castanho e Nogueira**



PROPIEDADES

- Excelente aplicabilidade
- Proteção fungicida de superfície
- Excelente proteção contra humidade e boa repelência à água
- Excelente resistência às intempéries e aos raios UV
- Contém tecnologia Quick Rain Protect

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Rendimento:

Madeira rugosa: 6-8 m²/l

Madeira plana: 8-10 m²/l (Obs.: Depende da absorção da madeira)

- **Secagem ao tato:** aprox. 30 min
- **Secagem sobrepintura:** aprox. 3 h
- **Secagem total:** 3 a 4 semanas

(Obs.: a 23°C e humidade normal (60%). Podem ocorrer variações devido a mudanças de temperatura, humidade e camada de produto.)

- **Densidade:** 1,0-1,1 g/ml
- **Teor de sólidos (em volume):** 25-27%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l. Este produto contém no máx. 130 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, sem fissuras, isentas de tinta ou verniz, ceras, resinas, óleos, pó e partículas não aderentes.

- Para manutenção, proceda a uma limpeza da superfície mediante uma lixagem com lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique Bondex Classic Aqua.
- Fazer uma limpeza geral em todas as áreas e desinfetar com **Dyruwash refª 9360**
- Proceder a um tratamento preventivo contra fungos e insetos, aplicando previamente o **Xylophene S.O.R.2 refª 1075** sobre a madeira.
- Realizar todas as reparações necessárias.
- Fazer uma lixagem geral em toda a área a pintar com uma lixa de 220-240.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar antes de usar.
- Se usar vários lotes de produção, estes devem ser misturados antes da aplicação, para evitar a diferença de tons e brilho. Manter o recipiente bem fechado após o uso. Leia o rótulo e instruções antes de usar.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos do Bondex Classic Aqua.
- O tempo entre manutenções aumenta com a sobreposição de camadas de produto.
- A aplicação é feita sem diluição e afagando sempre no sentido longitudinal dos veios da madeira.

Nota: Durante a aplicação do produto, a humidade da madeira deve estar no máx. a 15% e em madeiras exóticas max. 18%.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha e rolo.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água e sabão.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A nova tecnologia **Quick Rain Protect** protege a madeira da chuva após 30 minutos da aplicação (temperaturas entre 2 e 25°C)
- **Não utilizar o incolor como acabamento final no exterior.** Ele pode ser misturado com as cores na proporção de 1:1, para manter as cores transparentes e não alterar demasiado a cor original da madeira. Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.
- Não empilhar as madeiras antes da secagem completa.
- Se o produto estiver em contacto com colas fenólicas durante a secagem, podem aparecer manchas esbranquiçadas.

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 2°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimize o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recupere a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

www.dyrup.pt | www.bondex.pt

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

