



Deck é um produto de base solvente, baseado em resinas alquídicas e óleo especial pigmentado com pigmentos orgânicos e inorgânicos. Penetra em profundidade, nutrindo a madeira e protegendo-a dos raios UV.

Especialmente concebido para a proteção e manutenção de decks e terraços de todos os tipos de madeira (ex: teka, nyatoh, bangkirai, meranti, ipe), assim como madeiras tratadas por autoclave, no exterior.

- Brilho: **Mate**
- Suportes: **Madeira**



PROPIEDADES

- Hidrófugo
- Preserva o aspeto natural da madeira
- Protege contra as intempéries
- Microporoso
- Fácil aplicação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 10-16 m²/L (por demão) (Obs.: Depende do tipo de madeira e do estado da superfície)
- **Secagem ao tato:** aprox. 3-5h (a 23°C e HR 60%)
- **Secagem repintura:** aprox. 24 h (a 23°C e HR 60%)
- **Secagem total:** 48h após aplicação
- **Enrijamento total:** 1 Semana
- **Densidade:** Aprox. 0,9 kg/L
- **Viscosidade:** > 62 s (copo DIN 6mm a 23°C)
- **Brilho:** Mate
- **Ponto de inflamação:** Aprox. 62°C (Pensky Martens)
- **Teor de sólidos (em volume):** 45,5%
- **Teor de sólidos (em peso):** 51%
- **Cheiro:** Forte

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras, gorduras e bem secas.
- No caso de madeiras envelhecidas ou em decomposição devem se aplainadas até se obter madeira sã.
- Em madeiras anteriormente pintadas com outros produtos, remover todo o revestimento por lixagem, ou raspagem, de modo a permitir a penetração do produto.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto dentro da embalagem.

APLICAÇÃO

- Aplicar o produto, sem diluição. Remover o excesso com um pano macio e sem pêlos.
- Aplicar 2 demãos do produto até à saturação do suporte.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, pano macio.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Sintético imediatamente após a aplicação.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas).
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- Os resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. As embalagens vazias podem ser recicladas após recolha dos depósitos de resíduos locais.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

