



- Betume com micro fibras naturais para madeira.
- É um produto especialmente concebido para alisar, recobrir, regularizar/nivelar ou selar superfícies de madeira, em interior e exterior, para posterior pintura.
- Recomendado para madeira natural, pavimento, parquet, caixilhos de madeira, móveis.
- Suportes: **Madeiras**
- Cor disponível: **Branco**



PROPRIEDADES

- Secagem rápida
- Elevado grau de dureza, aderência e poder de enchimento
- Fácil lixagem
- Fácil de aplicar
- Bom alisamento
- Baixa retração durante a secagem
- Classificação de reação ao fogo: **A2-s1-d0**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 1,45 a 1,65 Kg/m²/mm
- **Secagem repintura:** 3 a 4 horas (1 mm espessura)
- **pH:** 8,0 - 9,0
- **Espessura máxima por camada:** 10 mm
- **Aderência:** >9 Kg/cm² sobre betão

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 4 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e gorduras e, bem secas.
- **Madeiras anteriormente pintadas** – proceder a uma cuidadosa raspagem das zonas degradadas e de seguida proceder como para as madeiras novas.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar o produto dentro da embalagem.

APLICAÇÃO

- **Madeiras novas** – Aplicar o Betume para Madeira, com o auxílio de uma betumadeira, em camadas até obtenção da regularização/nivelamento da superfície. Após secagem do betume, lixar com lixa nº 180-220.
- Em caso de acabamento com esmalte, aplicar Primário para Madeira refª 1410.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Betumadeira ou espátula.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Com água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

