

## TAPA POROS

Refª 4690 ITC nº 633

DEZ-2017 (PP0056)



- Produto aquoso formulado com base em resina acrílica.
- Indicado para a preparação de madeiras no enchimento de poros e regularização da absorção da superfície – em interiores, para posterior envernizamento, quando se pretende um acabamento com poro fechado.
- Cor: **Leitoso em líquido, mas incolor depois de seco**
- Brilho: **acetinado**
- Suportes: **Madeiras**



## PROPRIEDADES

- Não altera a cor da madeira
- Regulariza a absorção da superfície
- Bom enchimento
- Cheiro suave

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 14-15 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** aprox. 15 min
- **Secagem repintura:** aprox. 30 min
- **Secagem sobrepintura:** aprox. 2h
- **Densidade:** 1,01 ± 0,01 ( a 23°C)
- **Viscosidade:** 2000 cP (Haake; a 20°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 37 ± 1%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máx. 27 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as madeiras devem estar bem secas e limpas, isentas de poeiras e gorduras.
- No caso das madeiras já pintadas, envernizadas ou enceradas, deve-se remover a tinta, verniz ou cera

através de lixagem ou com **Bondex Decapante Universal refª 8015**.

- Para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insetos, aplicar previamente **Xylophene Hydro ref 1074**.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- O produto pode apresentar um ligeiro depósito no fundo da embalagem. Agitar perfeitamente até homogeneização completa.

## APLICAÇÃO

- Aplicar diretamente à madeira em 1 ou 2 demãos (dependendo do grão ou textura da madeira).
- Após secagem deve lixar-se toda a superfície e remover o excesso de filme.
- O pó resultante da lixagem deve ser limpo cuidadosamente para criar uma melhor base de aderência à aplicação de verniz de acabamento e melhorar a resistência final do revestimento.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Com água e sabão

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- O acabamento pode ser feito com vernizes aquosos, sintéticos ou celulósicos. Não se devem utilizar velaturas.
- Não aplicar sobre pavimentos ou escadas.
- O produto apresenta um aspeto leitoso, clarificando completamente após secagem.
- A humidade da madeira deve ser inferior a 15%, a temperatura ambiente não deverá ser inferior a 10°C ou superior a 35°C e a humidade relativa não deverá ultrapassar 80%.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

