



- **Velatura** enriquecida com cera que lhe confere repelência á água com uma demão, é de secagem rápida, longa durabilidade e ajuda a resistir a fissuras, a descascamento e perda de brilho. Com uma demão adicional de cor, protege contra o bolor e o crescimento de fungos.
- Aplicação em pavimentos e decks, novos ou envelhecidos
- Brilho **Mate**
- Suportes: **Decks e escadas de madeira**
- Cores disponíveis: **Cedro, Carvalho e Teca**



## PROPRIEDADES

- Repara imperfeições
- Resistente à abrasão
- Hidrófugo e impermeabilizante
- Secagem rápida
- Proteção fungicida

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** Aprox. 12 m<sup>2</sup>/L (Obs.: Dependendo da natureza e porosidade da superfície)
- **Secagem ao tato:** 1 a 2 h
- **Secagem repintura:** 4 h  
(Obs.: Os tempos de secagem podem aumentar em condições adversas)
- **Densidade:** 1,01
- **pH:** 8
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Aspeto:** Líquido
- **CHEIRO:** Odor fraco

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l. Este produto contém no máx. 10 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro revestimentos tais

como tinta e verniz.

- Madeira nova ou exposta deve ser tratada com **Xylophene SOR 2 Ref<sup>®</sup> 1075** para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insetos.
- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, decapagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.
- Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita pressão e aplicar 1 demão de produto.
- Cabeças de pregos ou parafusos de carpintaria devem ser rebaixados abaixo da superfície e preenchidos com um betume de madeira adequado.
- Evitar a inalação de poeira. Usar uma máscara facial adequada, se lixar a seco.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

## APLICAÇÃO

---

- Aplicar uniformemente o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira. Lixar entre demãos com uma lixa de 220.
- No interior deverá aplicar 2 demãos e no exterior 2 a 3 demãos.
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície mediante uma lixa de grão fino, sem exercer muita pressão e aplique uma demão de produto.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Remover o máximo possível de produto da trincha. Lavar imediatamente após a utilização com água morna e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Todas as cores podem ser misturadas entre si, possibilitando assim a obtenção de tons intermédios.
- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.
- O teor de humidade na superfície deverá ser no máximo de 15% ou 18% (madeiras exóticas)
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, sup. horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se revisão e manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.
- Se for necessário um conselho médico, tenha o recipiente do produto ou o rótulo à mão.
- Mantenha fora do alcance de crianças
- Eliminar o conteúdo / recipiente num local de eliminação de resíduos de acordo com as regulamentações locais / nacionais.
- Assegurar uma boa ventilação durante a aplicação e secagem.



- Não deixar entrar em contacto com os olhos, a pele ou roupas. O produto pode desencadear uma reação alérgica.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água por alguns minutos. Remova as lentes de contacto, se presentes e fáceis de retirar. Continue a enxaguar.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. Não use solvente.
- EM CASO DE INGESTÃO: Contate o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico se se sentir indisposto.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

**PPG DYRUP, S.A.**

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

