

UNIVERSAL AQUA MATE

Refª 4526 ITC nº 1067

JAN-2023 (PP0635)



Universal Aqua é um verniz de poliuretano aquoso para madeiras no interior.

- Recomendado para portas, janelas, móveis e lambrins de madeira.

- Brilho: **Mate**

- Suportes: **Madeiras**

Cores disponíveis em: **incolor**



PROPIEDADES

- Baixo odor
- Secagem rápida
- Excelente resistência à abrasão e ao risco
- Não amarelece a madeira
- Elevada elasticidade
- Elevada permeabilidade ao vapor de água

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12 m²/L/demão (Obs.: depende do tipo de madeira e porosidade)
- **Secagem ao tato:** 1 hora
- **Secagem repintura:** Após 2 a 4 horas
- **Secagem total:** Após 16 a 24 horas

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 130 g/l. Este produto contém no máx. 80 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas, isentas de poeiras, gorduras ou ceras.
- Como tratamento preventivo/curativo, aconselhamos a aplicação de 1-2 demãos de Xylophene Hydro refª 1074 ou Xylophene SOR2 refª 1075 .
- No caso de a superfície já estar pintada ou envernizada, deve-se decapar totalmente a tinta com o Bondex Decapante Universal refª 8015 e remover o verniz mal aderente. Efectuar uma lixagem com lixa 150-180. Se o verniz já existente for de origem desconhecida, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.
- Se pretender um acabamento com poro fechado, aplicar uma demão de Bondex Tapa Poros ref.ª4690 e após secagem efetuar a lixagem até uniformização da superfície.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto antes de o aplicar.
- Diluição para madeiras novas:
 - 1ª demão: até 10%;
 - Restantes demãos: sem diluição.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de verniz, efetuando uma ligeira lixagem entre demãos.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Imediatamente após aplicação com água.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

