

INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

VITRIFICADOR ACETINADO

Ref^a 4670 ITC n^a 985 MAI-2018 (PP0311)



Verniz para madeiras, formulado com base num veículo com resinas alquídicas modificadas com poliuretano, rigorosamente selecionadas e controladas.

Utiliza-se em soalhos, parquets, portas, móveis, lambrins, tetos de madeira e alpendres no interior.

• Brilho: Acetinado (Também disponível em Brilhante)

Suportes: MadeirasCor disponível: Incolor











PROPRIEDADES

- Ideal para soalhos e parquet
- Boa resistência à abrasão
- Lavável
- Fácil aplicação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Rendimento: 10-12 m²/L (por demão)

Secagem ao tato: 1-2h (23ºC)
Secagem repintura: aprox. 6-8 h

• Secagem total: aprox 24h

• Enrijamento total: 1 semana após aplicação

Densidade: 0,90 ± 0,01 (23°C)
 Viscosidade: 90-100 s (23°C)
 Ponto de inflamação: 40°C

• Teor de sólidos (em volume): 51 ± 1%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. 426 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

• De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas. Em superfícies "vidradas" ou muito duras é conveniente efetuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de



aderência.

- Em soalhos, deve-se proceder ao afagamento ou lixagem da superfície removendo totalmente restos de cera, colas, gorduras. Soalhos com vernizes de origem desconhecida ou degradados devem ser removidos por afagamento.
- Em móveis ou lambrins, os vernizes degradados podem ser removidos por dacapagem com Decapante Universal ref. 8015, tendo o cuidado de limpar os resíduos completamente.
- Para um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insetos, aplicar previamente o Bondex Tratamento refa 4380.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

• Homogeneizar muito bem o produto antes de o utilizar.

APLICAÇÃO

- Aplicar 2 a 3 demãos (consoante o desgaste a que o substrato vai estar sujeito) de **Bondex Vitrificador Acetinado ref**^a **4670**, cruzando e alisando no sentido dos veios da madeira.
- Entre demãos é aconselhável uma ligeira lixagem, para um acabamento mais perfeito.
- Normalmente sem diluição, mas se necessário diluir com 5% Diluente Sintético ref. 8003, com pistola (exceto soalhos) diluído até máx. 10%.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

• Trincha, rolo ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

• Diluente Sintético Ref. 8003.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Para a limpeza do soalho envernizado, deverá utilizar água com detergente, mas evitar detergentes à base de amónia.
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- O Vitrificador Acetinado após algum tempo de armazenagem, tem tendência a apresentar um ligeiro depósito facilmente dispersável. Recomenda-se pois, uma homogeneização do produto antes da aplicação.
- Para alteração da cor da madeira, aplicar previamente o **Bondex Classic Mate refª 4385** diluído, na cor desejada, tendo o cuidado de evitar a formação de um filme espesso. Após aplicação da cor deverá esperar-se 3 a 4 dias antes da aplicação do Vitrificador.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- Evitar a aplicação do produto com temperatura ambiente superior a 35°C ou inferior a 10°C e com humidade relativa superior a 80%.
- Recomendamos o respeito pelas boas práticas ambientais e a leitura da Ficha de Dados de Segurança do produto.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.



Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000





