INFORMAÇÃO TÉCNICO/COMERCIAL

DECAPANTE UNIVERSAL

Refª 8015 ITC nº 526

DEZ-2017 (PP0079)

- Produto de decapagem para revestimentos de tinta e derivados de tinta.
- Todos os tipos de pinturas, velaturas, vernizes, restos de cola, sobre todos os suportes, exceto suportes de plástico, sintéticos ou derivados de plástico (plexiglass, poliestireno) e alguns metais (alumínio, zinco, cobre).
- Pronto a usar
- Suportes: **Metais, madeiras, betão**
- Cor disponível: **Translúcido alaranjado**

PROPRIEDADES

- Gel
- Alaranjado
- Sem cloreto de metileno
- Não escurece a madeira

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 3 m²/L (Obs.: depende do tipo de produto e do nº de camadas a decapar.)
- **Secagem total:** 24-48h (valores para 20ºC e HR 50%). No entanto é aconselhável não aplicar um acabamento antes de 1 semana.

(Obs.: Secagem variável de acordo com:As condições de temperatura O suporte O produto utilizado para enxaguar A higrometria ambiental Ventilação)

- **Densidade:** 0,860 kg/L
- **Viscosidade:** Liquido viscoso (Gel)
- **Ponto de inflamação:** < -17ºC
- **Teor sólidos (%v/v):** 2-5%
- **Substancia principal:** Dioxolano, Acetona
- **Cheiro: Forte**

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Recomenda-se, na medida do possível, realizar lixagem áspera usando um abrasivo de grão 60 para

facilitar a penetração do removedor de tinta em tintas muito antigas ou em tintas grossas.

• Uma temperatura acima de 5 ° C e uma humidade relativa de 50% são necessárias para uma boa eficiência do produto.

• Proteger as áreas que não vão ser intervencionadas.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

• Antes de abrir, agitar a lata. Desenroscar a tampa. Proteger a abertura com um pano durante a quebra da folha de alumínio para evitar salpicos.

APLICAÇÃO

• Aplicar uma camada generosa de produto sobre toda a área a decapar e deixar atuar durante 7 minutos a 45minutos, dependendo do tipo de tinta e do número de camadas a remover.

• Remover a camada antiga com uma espátula, escova ou trincha de pêlos duros. Repetir a ação se necessário.

• Madeiras maciças - Limpar a superfície decapada com água utilizando uma escova dura. Madeira folheada ou exótica - enxaguar com Diluente Sintético ref. 8003

• Aguardar secagem completa da superfície e lixar ligeiramente com uma lixa 220/240 antes do início de um novo trabalho de pintura.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

• Trincha ou espátula, lã de aço, escova

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

• Produto fresco: Água fria ou White spirit

INDICAÇÕES IMPORTANTES

• Não deitar os resíduos no esgoto ou no meio ambiente. Resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. A embalagem vazia do produto deve ser entregue no local de recolha deste tipo de resíduos.

• Prazo de validade: 3 anos em recipiente original hermeticamente fechado e mantido longe do calor intenso e geada.

• Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 5ºC ou superior a 35ºC.

• Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na **ficha de dados de segurança do produto.**

• CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5ºC e 35ºC, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000