

### PAVIDUR MATE

Refª 4145 ITC nº 982

JAN-2021 (PP0561)



Verniz aquoso, formulado à base de resinas acrílicas com poliuretano. Para o envernizamento de todo o tipo de soalhos e parquets no interior, quando se pretende uma elevada resistência à abrasão.

- Brilho: **Mate** (Também disponível em Brilhante e Acetinado)
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis: **Incolor**



### PROPRIEDADES

- Elevada dureza
- Boa resistência ao choque e desgaste
- Lavável

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 2 horas
- **Secagem repintura:** 8 horas
- **Enrijamento total:** 1 semana
- **Densidade:** 1,043
- **Teor de sólidos (em volume):** 27,8%
- **Teor de sólidos (em peso):** 30%
- **Brilho ang 60°após 24h:** < 20

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 64 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, sem fissuras, isentas de tinta ou verniz, ceras, resinas, óleos, poeiras, gordura, algas e partículas não aderentes.

- Em repinturas, remover todo o revestimento existente por lixagem, raspagem, “ queima” ou com Bondex Decapante Universal refª 8015.
- Proceder a um tratamento preventivo/curativo contra fungos e insetos, aplicando previamente 1 a 2 demãos de **Xylophene S.O.R.2 refª 1075** sobre a madeira.
- Realizar todas as reparações necessárias.
- Fazer uma lixagem geral em toda a área a pintar com uma lixa de 220-240.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Se necessário, adicionar água potável até 10%.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de verniz, cruzando e alisando sempre no sentido dos veios da madeira.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha ou rolo.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Imediatamente após a utilização, lavar com água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Efetuar sempre uma ligeira lixagem entre demãos.
- Quando se aplica o produto Bondex Pavidur, este fica com um aspeto leitoso, mas à medida que vai secando, fica completamente transparente.
- Não deitar os resíduos no esgoto ou no meio ambiente. Resíduos do produto não devem ser despejados nos esgotos, reservas de água ou no solo. A embalagem vazia do produto deve ser entregue no local de recolha deste tipo de resíduos.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

