

### PAVIDUR 2.0 MATE

Refª 4146 ITC nº 1110

JUN-2026 (PP0766)



Verniz aquoso, formulado à base de resinas acrílicas com poliuretano. Para o envernizamento de todo o tipo de soalhos e parquets no interior, quando se pretende uma elevada resistência à abrasão.

- Brilho: **Mate** (Também disponível em Brilhante e Acetinado)
- Acabamento: **Liso**
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis: **Incolor**



### PROPRIEDADES

- Elevada dureza
- Boa resistência ao choque e desgaste
- Lavável
- Com classificação **antiderrapante** R10 (DIN 51130), ensaiado segundo EN 16165:2022 em laboratório acreditado independente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12 m<sup>2</sup>/L (por demão)
- **Secagem ao tato:** 2 horas
- **Secagem repintura:** 8 horas
- **Enrijamento total:** 1 semana
- **Densidade:** 1,043
- **Teor de sólidos (em volume):** 27,8%
- **Teor de sólidos (em peso):** 30%
- **Brilho ang 60°após 24h:** < 20

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 64 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

Após preparação as superfícies devem estar bem secas, limpas, sem fissuras, isentas de tinta ou verniz, ceras, resinas, óleos, poeiras, gordura, algas e partículas não aderentes.

- Em repinturas, remover todo o revestimento existente por lixagem, raspagem, “queima” ou com Bondex Decapante Universal refª 8015.
- Proceder a um tratamento preventivo/curativo contra fungos e insetos, aplicando previamente 1 a 2 demãos de **Xylophene S.O.R.2 refª 1075** sobre a madeira.
- Realizar todas as reparações necessárias.
- Fazer uma lixagem geral em toda a área a pintar com uma lixa de 220-240.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.
- Se necessário, adicionar água potável até 10%.

## APLICAÇÃO

---

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 2 a 3 demãos de verniz, cruzando e alisando sempre no sentido dos veios da madeira.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha ou rolo.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Imediatamente após a utilização, lavar com água e detergente.

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Efetuar sempre uma ligeira lixagem entre demãos.
- Quando se aplica o produto Bondex Pavidur 2.0, este fica com um aspeto leitoso, mas à medida que vai secando, fica completamente transparente.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.

### PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:

- Minimize o desperdício de tinta estimando previamente a quantidade necessária, a partir do rendimento.
- Recupere a tinta não utilizada para a reutilizar. A reutilização de tinta pode minimizar efetivamente o impacto ambiental do produto ao longo do seu ciclo de vida.
- Caso não utilize todo o produto, reutilize-o noutros projetos, armazene-o ou ofereça-o a um amigo ou a uma instituição.
- Remova o máximo de produto possível das ferramentas de aplicação antes da lavagem.

### GESTO RESPONSÁVEL:

- Contribua para a preservação do meio ambiente. Não verta resíduos de tintas no esgoto.
- Não verta a tinta residual em lava-louças, sanitas ou contentores de lixo.
- Se a embalagem contiver uma camada fina de produto seco no fundo e nas paredes, esta pode ser encaminhada para reciclagem.
- Para eliminar embalagens com tinta não reutilizável, juntar no recipiente material absorvente, como areia de gato ou papel de jornal e deixar secar.
- Entregue as embalagens vazias e/ou com resto de produto num local próprio (consulte o seu município ou Ecocentro da área de residência). Feche bem a embalagem depois de a utilizar.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:

Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional) ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736 (chamada para rede móvel nacional).

#### PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém

[www.dyrup.pt](http://www.dyrup.pt) | [www.bondex.pt](http://www.bondex.pt)

Tel.: +351 210 521 399 (chamada para a rede fixa nacional)

