



Produto de acabamento constituído por uma mistura de diferentes tipos de óleo.

Óleo com propriedades antideslizantes para a manutenção, proteção e decoração da superfície da madeira.

Para todas as madeiras exóticas duradora e/ou madeira tratada pelo processo de autoclave na classe 4 (terraços, grades, escadas e decks de piscina).

- Brilho: **Acetinado**
- Suportes: **Madeiras exóticas e naturais**
- Cor disponível: **Teca Chocolate**



## PROPIEDADES

- Repelente à água
- Fácil aplicação e com propriedades antideslizantes
- Resistente à água com cloro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** Aprox. 12 m<sup>2</sup>/L  
(Obs.: Varia com o modo de aplicação, porosidade da madeira, acabamento da superfície, a sua estrutura e a direção do corte)
- **Secagem repintura:** aprox 3h
- **Secagem total:** aprox 24h (para circulação)  
(Obs.: Varia com as condições de temperatura (>10°C), a essência da madeira, quantidade de produto aplicado, humidade, ventilação e modo de aplicação. Medições efetuadas a 20°C com uma humidade relativa de 50%)
- **Enrijamento total:** 24 h a 1 semana (Os tempos de secagem podem aumentar em condições adversas)
- **Densidade:** 0,835 - 0,840
- **Teor de sólidos (em peso):** ±18%

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

---

- A superfície deve estar limpa, seca e livre de pó, gordura, brilho ou de qualquer outro revestimento como tinta, verniz, etc.
- No caso de madeiras já pintadas ou envernizadas, remover todo o revestimento por lixagem, raspagem ou “queima”, de modo a permitir a penetração do produto.
- Em superfícies já pintadas com uma velatura ainda em bom estado, se desejar fazer uma manutenção, proceder a uma limpeza da superfície com uma lixa fina sem exercer muita pressão e aplicar 1 demão de produto.
- Se pretender fazer um tratamento preventivo e/ou curativo contra fungos e insetos, deverá aplicar previamente o **Xylophene SOR 2 Refº 1075**.
- Evitar a inalação de poeira. Usar uma máscara facial adequada, se lixar a seco.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

---

- Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

## APLICAÇÃO

---

- Aplicar o produto, sem diluição, cruzando e afagando no sentido do veio da madeira.
- No caso de manutenção, proceda primeiro a uma limpeza da superfície usando uma lixa de grão fino e depois da limpeza aplique uma demão de produto.
- Aplicar 2-3 camadas de forma constante na direção dos veios da madeira. Deixa-se penetrar o produto durante 30 minutos.

• No caso de ficar produto excedente na madeira é necessário removê-lo com um pano seco.

**Manutenção:** O intervalo de manutenção depende do tipo de madeira, o tipo de exposição e ao design das estruturas. A pintura de manutenção deve ser feita antes de qualquer alteração do filme do produto.

- 2 Anos de proteção \*: 1 demão de manutenção após 6/12 meses

### Recomendações e restrições de uso:

- \* A duração do sistema de 2 anos, pode ser alterada de acordo com certos parâmetros:
  - Aplicação em madeira húmida
  - Aplicação de madeira não preparadas de acordo com as regras da arte em vigor.
  - Aplicação em madeira não durável
  - Aplicação em madeira não tratada pelo processo autoclave, classe 4.
  - Conceção defeituosa de estruturas que envolva áreas com superfícies não acessíveis.
  - Pobre impregnatibilidade da madeira devido à presença de cerne.
  - Aplicação na madeira contaminado com um fungo do azulamento.
  - Aplicação sobre madeira em lâminas cobertas tratada termicamente e / ou de bambu.
  - Madeira com água estagnada no suporte.
- \* A garantia é limitada ao reembolso do produto mediante a apresentação do recibo.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

---

- Trincha, rolo.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

---

- Água e detergente

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

---

- Certifique-se de que o suporte pode receber um produto à base de óleo de linhaça. Em caso de dúvida recomenda-se a realização de um teste prévio.
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- A escolha dos produtos requer uma análise prévia das condições de aplicação, da exposição e do estado da superfície .
- É recomendável realizar o seu trabalho com o mesmo lote de produto.
- Depois de abrir a embalagem é recomendável usar todo o produto. Caso não seja possível, fechar o recipiente após a aplicação e consumi-lo o mais breve possível.
- Este produto só pode ser aplicado em madeira e/ou madeira tratada pelo processo de autoclave na classe 4.
- A cor final depende da cor da madeira.
- Não aplicar sobre madeira tratada previamente com um repelente de água.
- Garantir o bom escoamento de água nos terraços para evitar o fenómeno da "poça estagnada." A inclinação deve ser superior a 1%.
- Não aplicar acabamentos (verniz, velaturas, tintas) sobre BONDEX Deck antideslizante.
- Em algumas madeiras tropicais, o tempo de secagem pode ser mais prolongado. Nestes casos recomenda-se que seja feito um teste de secagem numa área pequena e/ou lavar a superfície com diluente celulósico antes de aplicar o produto.
- Nunca aplicar o produto com humidade relativa superior a 80%, a temperatura superior a 35°C ou inferior a 10°C. A humidade da madeira antes e durante a aplicação não deve exceder 15%. Não aplicar sobre substratos quentes, ou diretamente ao sol
- A degradação no exterior é maior em áreas sob condições extremas (exposição sul, sudoeste, superfícies horizontais e arestas). Nestes casos, recomenda-se uma manutenção periódica quando se observarem sintomas de degradação.
- Para uma redecoração simples, aplicar uma demão em cada 2 a 3 anos.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

