



Intempérie é um verniz sintético para madeiras, formulado com resinas alquídicas modificadas com poliuretano rigorosamente selecionadas e controladas.

Utiliza-se em portas, janelas, móveis, lambrins, tetos de madeira, alpendres e pérgulas.

- Brilho: **Acetinado** (Também disponível em Brilhante)
- Suportes: **Madeiras**
- Cores disponíveis: **incolor, carvalho médio, carvalho escuro, mogno e nogueira**



PROPIEDADES

- Resistente à humidade e intempéries
- Boa retenção de brilho
- Excecional lacagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 12-14 m²/L (por demão)
 - **Secagem ao tato:** 2-3 h (23°C)
 - **Secagem repintura:** aprox. 16 h
 - **Secagem total:** aprox 24h
- (Obs.: As condições ambientais e o tipo de madeira podem fazer variar os tempos de secagem.)
- **Densidade:** 0,97 ± 0,02 (23°C)
 - **Viscosidade:** 80-85 KU (a 23 °C)
 - **Ponto de inflamação:** 21-55°C (de acordo com a Diretiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)
 - **Teor de sólidos (em volume):** 70 ± 1 %

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/e): 400 g/l. Este produto contém no máx. 400 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas, isentas de poeiras, gorduras ou ceras. Em superfícies “vidradas” e rijas é conveniente efetuar uma lixagem geral, de modo a

criar uma melhor base de aderência.

- Aplicar 1-2 demãos de Xylophene SOR2 refª 1075 como tratamento preventivo/curativo.
- No caso da superfície já estar pintada ou envernizada, deve-se decapar totalmente a tinta e remover o verniz mal aderente, por lixagem ou com o Bondex Decapante Universal refª 8015. Se o produto já existente for de origem desconhecida, recomendamos a realização de um teste de compatibilidade.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar perfeitamente o produto antes de o aplicar.

APLICAÇÃO

Madeiras novas

- Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira lixagem entre as demãos.
- Em interiores, para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de Bondex Tapa-Poros refª 4690 e, após lixagem, 2 demãos de verniz.

Madeira já envernizada:

- Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.
- No interior realizar o trabalho em locais bem ventilados ou com extração.
- No exterior evitar atividades cuja exposição seja superior a 4h. Usar equipamento de acordo com norma EN140, com filtro do tipo A/P2 ou melhor.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo de esmalte ou pistola.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente Sintético Ref. 8003 seguido de lavagem com água e detergente.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A humidade da madeira no momento da aplicação não deve ultrapassar os 15% ou 18% no caso de madeiras densas ou tropicais.
- Garantimos a proteção indicada se o produto for aplicado de acordo com as indicações da Ficha Técnico Comercial e se o respeito pelo controlo das condições ambientais durante a pintura, for assegurado.
- A aplicação deve ser feita a temperaturas entre 10°C e 35°C e a humidade relativa não deve ultrapassar os 80%.
- Evitar a aplicação do produto sob sol direto ou com a madeira muito quente.
- Proteger a madeira da chuva pelo menos nas 24h após a aplicação.

- Este produto pode alterar significativamente a cor da madeira onde é aplicado. Recomendamos que se efetue um teste prévio, numa pequena superfície.
- O verniz acetinado após algum tempo de armazenagem, tem tendência a apresentar um ligeiro depósito facilmente dispersável. Recomenda-se pois, uma homogeneização do produto antes da aplicação.
- No exterior em zonas muito expostas à intempérie e à luz solar, poderá verificar-se um desgaste mais rápido do filme de verniz, pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica do envernizamento, quando for visível a degradação do aspeto decorativo. Dedicar especial atenção aos entalhes, topos das peças e descontinuidades da madeira.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

